MATTONE ANTICATO

ROSSO CHIARO

Pannello in Pietra Tecnica · Sistema ad incastro

NEWSTONE SYSTEM

FINE STONEWORK & SYSTEM



FORMATI E CODICI

PRODOTTO	COD. NS	COD. NC
PANNELLO	117.001.008	217.001.008
ANGOLARE	117.100.008	217.100.008
SEMICOLONNA 30x30	117.200.008	217.200.008
SEMICOLONNA 35x35	117.201.008	217.201.008
SEMICOLONNA 40x40	117.202.008	217.202.008
ACCESSORI STUCCATURA / RITOCCO		
STUCCO SILICONICO BIANCO - 300 ml	500.511.102	
RITOCCO ACRILICO ROSSO CHIARO - 100 ml	500.520.124	
RITOCCO ACRILICO GRIGIO - 100 ml	500.520.101	
PENNELLO NEWSTONE SETOLA PER FUGA	500.590.107	
VITI FIXTEL DACROMET 7,5X72 MM - CONF 100 PZ	500.500.116	

90% Graniglia, polvere di marmo, quarzo

INCASTRO Senza fughe a vista

80×120 cm Ingombro pannello

15–27 kg/mq Leggeri

A VITE Fissaggio rapido

OUTDOOR Antigelivi e Lavabili

IGNIFUGHI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

	HxL EST. cm	HxL INT. cm	SPESS. cm	PESO kg	SUP. mq
PANNELLO	78x116	78x91	1,8/2,00	24	0,81
ANGOLARE	78x23	78x10,5	1,8/2,00	8	
SEMICOLONNA 30x30	78x21,4	78x9,1	2	16	
SEMICOLONNA 35x35	78x23,9	78x11,5	2	19	
SEMICOLONNA 40x40	78x26,4	78x14	2	20	

DATI PER PARETE VENTILATA	
1° montante a filo del minimo dell'angolare	
2° montante	23,50 cm
3° montante dal passo successivo	34,5 cm

SCHEMA TECNICO



VOCI DI CAPITOLATO E CARATTERISTICHE TECNICHE

I pannelli NEWSTONE® sono in pietra tecnica fedele a quella naturale, costituita dal 90% di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed altri materiali inerti miscelati a leganti speciali. L'effetto naturale è assicurato dal sistema "ad incastro" studiato per non avere fughe a vista. Spessore da 1 a 2,8 cm. Fissabili a vite, ignifughi, antigelivi, impermeabili, resistenti agli urti, all'usura e agli agenti atmosferici, lavabili e non efflorescenti.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

PROPRIETÀ	PROVA	NEWSTONE VALORE MEDIO	NEWCEM VALORE MEDIO
Assorbimento di acqua	UNI EN 14617-1	Ci 0,04 %	Ci 4- 8 %
Resistenza alla flessione	UNI EN 14617-2	Rtf 40–50 N/mmq	Rtf 6 - 10 N/mmq
Resistenza alla compressione	UNI EN 14617-15	Rc 130–140 N/mmq	Rc 35- 55 N/mmq
Resistenza gelo/disgelo	UNI EN 14617-5	Kmf,25 1,0 %	Kmf,25 ≤ 1,0 %
Resistenza all'urto	UNI EN 14617-9	L 6–6,50 Joule	L 4–6 Joule
Resistenza acido cloridrico	UNI EN 14617-10	nessun degrado	nessun degrado
Resistenza al fuoco	UNI 8457/9174 · EN 13501-1:2005	Classe 1 · B-s1,d0	Classe A1/A2-s1,d0
Invecchiamento accelerato	UNI EN 4892-2	integro	integro
Trasmittanza termica	UNI EN 12664:2002	U=22 W/(m^{2}K)	U=40 W/(m^{2}K)
Conduttività termica	UNI EN 12664:2002	λ = 0,86 W/(mK)	λ = 0,7–1,2 W/(mK)

Dati ottenuti da prove eseguite presso l'Istituto Giordano (Italia) e da considerarsi valori medi indicativi e non vincolanti.
Codice smaltimento rifiuti: C.E.R. 17 09 04 (rifiuto non pericoloso, da non smaltire in discarica).

Pesi e misure sono approssimativi e possono avere tolleranza pari al 2%. La colorazione è artigianale: i colori presenti su cataloghi o stampati sono rappresentativi e possono differire dal materiale consegnato.